



**VIARIA AGLOMERADO, S.L.**

Pol. Errekaldea, c/H, nº 11  
31191 BERIAIN

**FICHA ACOMPAÑAMIENTO  
MARCADO CE**



**0099**

**HARINSA AGLOMERADO, S.L.**

CTRA. ZARAGOZA-LOGROÑO KM 84.5

31500 TUDELA

**08**

**0099/CPD/B11/0078**

**AC 22 BASE 50/70 G SILICE (AC22G132.1) (0/22.4)**

**EN13108-1 Hormigón asfáltico**

**Mezclas bituminosas Especificaciones de materiales Parte 1: Hormigón asfáltico**

<b>Contenido ligante</b>	UNE EN 12697-1	Bmin 3,7	
<b>Granulometría</b>			
Tamiz 31.5 mm		Valor Declarado	100
Tamiz 22.4 mm		Valor Declarado	94
Tamiz 16 mm		Valor Declarado	75
Tamiz 8 mm		Valor Declarado	48
Tamiz 2 mm		Valor Declarado	22
Tamiz 0.5 mm		Valor Declarado	13
Tamiz 0.25 mm		Valor Declarado	8.5
Tamiz 0.063 mm		Valor Declarado	3.7
<b>TEMPERATURA DE LA MEZCLA</b>	UNE EN 12697-13	Valor Declarado	165
<b>SENSIBILIDAD AL AGUA</b>	UNE EN 12697-12	ITSR 80	
<b>Tamiz CE_HUM mm</b>		VMamin 14	
<b>Tamiz CE_HUB mm</b>		VFBmax 71, VFBmin 50	
<b>Tamiz CE_HU mm</b>		Vmax 9 , Vmin 6	
<b>RESISTENCIA A LA DEFORMACIÓN PERMANENTE</b>	UNE EN 12697-22	WTSair 0,15 - PRDair 5,0	